



LEISTUNGSVERZEICHNIS  
FÜR SUNDRAPE® FLÄCHENVORHÄNGE  
BEHANGQUALITÄTEN

Produkt: Spunglas Screen Satin R25030  
Qualität: siehe sundrape® Behang-Ausführungen  
Behangbreite: 2500 mm  
bestehend aus:

Material  
PVC- ummanteltes Glasfasergewebe  
benötigt keine seitlichen Säume

Physikalische Eigenschaften

Material-Gewicht: ca. 380-450 g/qm

Lichtechtheitsgrad DIN EN 105-B01:7-8

Blickdicht

	R25 030	R25 031	R25 032	R25 100	R25 101	R25
102						
Reflexion in %:	3%	3%	3%	10%	10%	10%
Absorption in %:	64	56	50	59	58	48
Transmission in %:	18	33	43	17	22	38
Gesamtenergie- durchlassgrad gt	18	11	7	24	20	14
Abminderungsfaktor Fc	0,37	0,39	0,45	0,40	0,40	0,45
	0,52	0,54	0,62	0,55	0,55	0,62

Brandverhalten: schwer entflammbar P-V N° 12654-06

Öffnungsfaktoren (Gewebedichte) 3%, 10%

feuchtraumgeeignet  
feuchtabwischbar

Einsatzbereich:

In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, sehr gut geeignet für  
Bildschirmarbeitsplätze nach EU-Richtlinien (90/270/EWG).  
Arbeitsstättenverordnung (§ 7 und § 9) Bildschirmarbeitsplatzverordnung  
ISO 9241-6 und Feuchträume.